

Eigenschaften

ID	22958
External Key	ROI-1000002354
Status	Freigabe (alle Sprachen)
Klassen	Variant (9362), Marketing Product (9361), Line (9359), ROI-Lote (11475), Product (9358), ROI Brand (9357)
LastChange	11/20/2025 06:50:57 am

Allgemein

Artikelnummer	1000002354
Bezeichnung Variante	Bleifreies Standardlot 70g
Vertriebstext	Bleifreies Standardlot70g
EAN/GTIN	4004625468845
Zolltarifnummer	83113000
SKU	1000002354
Markenname	ROTHENBERGER Industrial

Stammdaten

Preisliste	Industrial 2023 (EUR)
Warengruppe	Löten & Schweißen
Produkthierarchie Nr.	180200040004000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Marke	ROTHENBERGER INDUSTRIAL
Produktgruppe	Do it yourself
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	DE - Deutschland
Ursprungsregion	Sachsen
Gültig ab	03/01/2023
Gültig bis	12/31/2023
Nettogewicht	0.085 kg
Bruttogewicht	0,110 kg
Versandgewicht	0,110 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	3
Verpackungsvolumen	552.000 cm ³
Produkthierarchie	Weichlote
REACH-Konformität	Keine Information
Mindestmenge	1

Stammdaten

Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Technische Daten

Flussmittelanteil Standard	2.5 %
Schmelztemperatur	183 - 255 °C
Typ	
Flussmittelverteilung	1-seelig
Halogengehalt	Halogenfrei
Legierung	Sn99Cu1
DIN EN	ISO 9453:2006
Gewichte der Produktverpackungen (Papier/Pappe/Karton)	0.948 g
Gewichte der Produktverpackungen (Weißblech)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Aluminium, Sonstige Metalle)	0 g
Gewichte der Produktverpackungen (Kunststoff)	7.268 g

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Standardlot
Anwendungsvorteile	• Flussmittelgefüllt, was Kosten senkt und den Lötprozess deutlich erleichtert • Nutzung auf Kupfer, Kupferlegierungen und Eisenwerkstoffen möglich • Genormt nach DIN EN ISO 9453-2006

Marketingtext

Das Standard-Weichlot ist ein metallischer Zusatzwerkstoff, der verwendet wird, um metallische Teile miteinander zu verbinden, wobei sein Schmelzpunkt unterhalb desjenigen der zu verbindenden Teile liegt, üblicherweise unterhalb von 450 °C. Dieses spezifische Lot, mit einem Durchmesser von 2,0 mm und einem Gewicht von 70g, ist flussmittelgefüllt und entspricht den Normen der DIN EN ISO 9453:2006. Es findet breite Anwendung in der Elektrotechnik, Elektronik, Hausinstallation und Baugruppenfertigung sowie in Feinlötungen, Klempnerarbeiten, Fernmeldebau und allgemeinen Lötarbeiten. Das Standard-Weichlot ermöglicht eine kostengünstige und benutzerfreundliche Lötung, da es bereits mit Flussmittel gefüllt ist, was zusätzliche Kosten einspart und den Lötprozess erleichtert. Es kann auf Kupfer, Kupferlegierungen und Eisenwerkstoffen verwendet werden, jedoch nicht auf Edelstahl und Aluminium. Die Normkonformität gemäß DIN EN ISO 9453:2006 garantiert eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit des Lotes. Mit einem