

UHU® ALLESKLEBER SUPER

SUPER STARKER UND SUPER SCHNELLER ALLESKLEBER



PRODUKTBESCHREIBUNG

UHU Alleskleber SUPER klebt super stark, super schnell - verklebt die Finger nicht sofort. Die patentierte Klebeformel bleibt für ca. 20 Sekunden nachkorrigierbar und ist für praktisch alle flexiblen, festen, porösen und porenfreie Materialien geeignet. Hält Vibrationen und Erschütterungen stand, ist flexibel, transparent und geruchlos. Feuchtigkeits- und Hitzebeständig von -50 °C bis 100 °C.

ANWENDUNGSBEREICH

Universell - klebt Porzellan, Keramik, viele Kunststoffe, Metall, Holz, Glas, Leder, Gummi, Styropor®, Papier, Karton und vieles mehr. Nicht geeignet für Polythylen (PE), Polypropylen (PP), Bekleidungstextilien / -leder

EIGENSCHAFTEN

- Super stark
- Super schnell
- Nachkorrigierbar - verklebt die Finger nicht sofort
- Patentierte Formel

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflächen: Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Tragen Sie einen dünnen Klebstofffilm auf einer Seite auf. Drücken Sie die Teile zusammen. Die Klebeverbindung ist für ca. 20 Sekunden nachkorrigierbar. Die zu verklebenden Oberflächen müssen die gleiche Größe und Form haben.

Flecken/Rückstände: Entfernen Sie frische Flecken sofort mit Aceton. Vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen. Ausgehärteter Klebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

Tipps: Je dünner die Klebstoffschicht, umso schneller wird die Endfestigkeit erreicht und umso stärker ist diese.

Bitte beachten Sie: Enthält Cyanoacrylat. Verklebt Haut und Augenlider in Sekunden. Wenn das Produkt in Kontakt mit den Augen kommt, sofort mit Wasser auswaschen und einen Arzt aufsuchen. Wenn der Klebstoff in Kontakt mit der Haut kommt, kann er mit warmem Seifenwasser gelöst werden. Tragen Sie danach eine Hautcreme auf. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

TROCKNUNGSZEITEN*

Trocknungs-/Aushärtungszeit: ca. Für 20 bis 60 Sekunden nachkorrigierbar. Finger werden nicht sofort verklebt. Je nach Material bildet UHU Alleskleber Super Strong & Safe innerhalb von 20 Sekunden bis zu einer Minute eine starke, zuverlässige Klebeverbindung.

Endfestigkeit nach: ca. 12 Stunden (je nach Materialeigenschaften und der Menge des aufgetragenen Klebstoffes kann nach wenigen Minuten eine gute Klebeverbindung erreicht werden).

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperaturbeständigkeit: Klebeverbindungen sind für kurze Zeit temperaturbeständig (-50 °C bis +100 °C).

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Aussehen: Farblos, glasklar

Basis: UHU Entwickler - besteht teilweise aus Cyanoacrylat

Konsistenz: gel

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.