

Unterbodenschutz Bitumen schwarz

Beschreibung

Dauerhafter, thixotroper und schnelltrocknender Korrosionsschutz auf Basis spezieller Bitumen-/Wachsadditive. Nach Verdunsten verbleibt ein gut haftender, zäh-elastischer Film, der vor Umwelteinflüssen, Korrosion und Steinschlägen schützt.

Eigenschaften

- schnelltrocknend
- gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- schalldämmend
- dauerbeständig

Technische Daten

Basis	spezielle Bitumen/Wachs Additive, Lösemittel
Form	flüssig, gutes Standvermögen
Aushärtung/Abbindung	Verdunstung von Lösemittel
Dichte bei 20 °C	ca. 1,09 kg/l DIN 51757
Reinigung	Lösemittel (frisch), mechanisch (trocken)
Verdünner	Lösemittel
Feststoffanteil, 3 h bei 120 °C	ca. 65 % DIN 53216
Viskosität bei 20 °C	ca. 40 Pas Brookfield
Temperaturbeständigkeit nach Aushärtung	-25 - +80 °C
widerstandsfähig nach Aushärtung (20 °C)	Wasser, Salzsprühnebel, Öl, leichte Säure und Base
Verbrauch	± 0,6 (bei ca. 600 µm nass) l/m²
Hautbildungszeit bei 20 °C/65 % relative Feuchte	ca. 75 (± 600 µm nass) min
Durchtrocknung bei 20 °C/65 % relative Feuchte	ca. 3,5 (± 600 µm nass) h
Salzsprühtest	< 1.000 (400 µm) h DIN 50021
Farbe/Aussehen	schwarz
empfohlene Lagertemperatur	+10 - +30 °C
Mindesthaltbarkeit bei originalem, geschlossenem Gebinde	24 Monate



Einsatzgebiet

Zur Beschichtung blanker und lackierter Flächen vorwiegend am Fahrzeugunterboden sowie zur Ausbesserung oder Ergänzung vorhandener Beschichtungen. Vor allem zur Nachbehandlung oder für Ausbesserungsarbeiten schwer zugänglicher Bereiche (z. B. Winkel, Ecken, Kanten usw.) am Fahrzeugunterboden, in denen sich bevorzugt Rostnester bilden.

Hinweis

Optimale Verarbeitung bei 25 °C Produkttemperatur. Nicht auf bewegliche und hitzebelastete Teile wie Gelenke, Motor, Getriebe, Kardanwelle, Auspuff, Katalysator und Bremsanlagen spritzen!
Eine verstopfte Pistole kann zum Platzen der Dose führen!
Die Bedienungsanleitung der Pistole ist zu beachten! Pistole nach Gebrauch mit dem dafür vorgesehenen Reiniger reinigen!
Nicht überlackierbar!

Anwendung

Die zu behandelnden Flächen vorab gut reinigen und Rost entfernen. Die Flächen müssen trocken, wachs-, schmutz-, fett- sowie weitgehend staubfrei sein. Vor Gebrauch gut schütteln! Kann mit der UBS-Spritzpistole (Art.-Nr. 6219) oder der Druckbecherpistole (Art.-Nr. 6220) bei einem Betriebsdruck von 3-4 bar je nach gewünschtem Spritzbild verarbeitet werden. Der optimale Sprühabstand beträgt ca. 30 cm. Lässt sich nebelfrei verspritzen, zieht keine Fäden und tropft nicht. Empfohlene Anwendungstemperatur: 15-25 °C Wir empfehlen das Auftragen dünner Schichten. Je nach gewünschter Schichtstärke sollte nach jeder Schicht zwischengetrocknet werden. Angebrochene Gebinde nicht offen stehen lassen, da sich Haut auf der Materialoberfläche bildet.

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech 6112
D-GB-I-NL-P

Unterbodenschutz Bitumen schwarz

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.